

# FDB Vario Plus FL

23

R3

## KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

### Aknaraami tihendatakse ühe kiire lahendusega

- Akrüülist teip muutuva hügromeetriaga
- Spetsiaalselt loodud ilma alamraamideta süsteemidele
- Sise- ja välitingimustes kasutamiseks
- Reguleerib auru läbipääsu vastavalt temperatuurile ja niiskusele
- Veekindlus õhu-, vee- ja tuulepidavuse garanteerimiseks akende ja uste paigaldusvuukides



### Komponendid:

- 1 Akrüüllim silikoonvoodriga
- 2 Mitmekihiline lausriie PET.PA
- 3 Akrüüllim eellõigatud voodriga ja Fingerliftiga (väljaulatuv vooder)

### Koodid ja mõõtmed

| Versioon | Kood      | Mõõtmed (mmxm)     | Kast (tk) | Kaubaalus (kast) |
|----------|-----------|--------------------|-----------|------------------|
| 75       | 020458071 | 75 (50+25) x25     | 5         | 96               |
| 100      | 020458101 | 100 (75+25) x25    | 4         | 96               |
| 150      | 020458151 | 150 (65+60+25) x25 | 2         | 96               |

### Omadused:



### Klassifikatsioon:



### Tehniline andmeleht

|                                  |                |                                    |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Liim                             |                | akrüül koos Fingerliftiga          |
| Liimi kandja materjal            |                | PET.PA                             |
| Paksus                           | EN 1849-2      | 0,63 mm                            |
| S <sub>d</sub> väärtus           |                | 0,5 - 20 m                         |
| Õhupidavus                       | EN 1026        | a <sub>n</sub> ≤0,1 m³/m²h         |
| Tihedus paduvihma eest           | EN 1027        | >600 Pa                            |
| Tõmbetugevus MD/CD*              | EN 12311-1     | 300 / 55 N/50mm                    |
| Venimine katkemisel MD/CD*       | EN 12311-1     | 25 / 135 %                         |
| Veesammas                        |                | >200 cm                            |
| Vastupidavus vee läbitungimisele | EN 1928        | W1                                 |
| Tulekindluse klass               | EN ISO 11925-2 | E                                  |
| Heitkogused                      | EMICODE®       | EC1 <sup>PLUS</sup>                |
|                                  | CMR regulation | A+                                 |
|                                  | ISO 16000      | nõuetele vastav**                  |
| Töötemperatuur                   |                | -10°C / +40°C                      |
| Temperatuurikindlus              |                | -40°C / +80°C                      |
| UV-stabiilsus                    |                | 6 kuud                             |
| Säilituskoht                     |                | kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud |
| Säilitusaeg                      |                | max 12 kuud                        |

\*\*CAM (Criteri Ambientali Minimi Edilizia - IT)

\*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest