

GAE ST Bitum

47

R3



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Suure mehaanilise vastupidavusega kaitse

- Bituumen- ja lausriidest ribad
- Hoiab ära niiskuse tõusu betoon- ja puitkonstruktsioonide vahel
- Saadaval erinevates suurustes, mida saab kohandada vastavalt puitkonstruktsiooni laiusele
- Kõrge vastupidavus suurele koormusrõhule
- Kiire ja lihtne külmana paigaldamine

Omadused:



Tehniline andmeleht

Materjal		PE-kile ja modifitseeritud bituumen
Tugevdusmaterjal		PET tugevdus
Paksus		4 mm
Tihedus		1000 kg/m³
Nähtavad defektid	EN 1850-1	vastab
Veekindlus	EN 1928 met.B	60 kPa
Veeauru läbilaskvus μ	EN 1931	20000
Paindlikkus madalatel temperatuuridel	EN 1109	-10°C
Kuuma vormi stabiilsus	EN 1110	+120°C
Mõõtmete stabiilsus	EN 1107-1	-0,5 %
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +5°C / +40°C
Säilitusaeg		max 12 kuud

Komponendid:

PE-kile ①

Destilleeritud bituumen ja elastoplastomeersed polümeerid (APP tüüpi) ②

PE-kile ③

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
GAE ST Bitum 140	020450065	140x10	1	140
GAE ST Bitum 200	020450066	200x10	1	100