

Bituumenaurutõkkes

50

R2




DS 28 750 PP TOP SK

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	700 g/m ²
Paksus		0,9 mm
S _d väärtus		95 m
TOP SK** liimitüüp		bituumenist
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	530 / 350 N/50mm
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	200 / 200 N
Kood TOP SK**		02064019



DS 48 1100 PP / DS 48 1100 PP TOP SK

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	1100 g/m ²
Paksus		1,1 mm
S _d väärtus		152 m
TOP SK** liimitüüp		akrüül
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	700 / 440 N/50mm
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	220 / 230 N
Kood / kood TOP SK**		02064005 / 02064020



DS 48 1300 TOP SK

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	1300 g/m ²
Paksus		1,3 mm
S _d väärtus		152 m
TOP SK** liimitüüp		akrüül
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	730 / 450 N/50mm
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	250 / 250 N
Kood TOP SK**		02064013



DS 48 2200 TOP SK PP-S

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	2200 g/m ²
Paksus		1,8 mm
S _d väärtus		213 m
TOP SK** liimitüüp		bituumenist
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	930 / 540 N/50mm
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	360 / 370 N
Kood TOP SK**		02064018

**TOP SK = kaks integreeritud teibiriba

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest