

Coll HDPE

44

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Parim mehaaniline vastupidavus

- Iseliimuv bituumenriba
- Mõeldud puitseina ühenduskoha veekindluse garanteerimiseks ja korrosioonivastaseks katteks
- Võib paigaldada külmalt; lihtne ja kiire paigaldamine
- Suurepärane mehaaniline vastupidavus mehaanilisele pingele
- Optimaalne dielektriline tugevus ja kõrge deformeeritavus



Komponendid:

- ① HDPE-kile
- ② Bituumenühend
- ③ Silikoonvooder

Koodid ja mõõtmed

Version	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Coll HDPE 250	020445031	250x20	2	40
Coll HDPE 500	02044503	500x20	1	40
Coll HDPE 1000	020445032	1000x20	1	25

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Liim		bituumen
Liimi kandja materjal		HDPE
Kaitsevooder		JAH
Paksus		1,5 mm
Veeauru läbilaskvus μ	EN 1931	90000
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	215 / 220 N/50mm
Venimine katkemisel MD/CD*	EN 12311-1	310 / 240 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	135 / 135 N
Kleepumine (betoonile 23 °C juures)	ASTM D 1000	2,9 N/mm
Radooni läbilaskvus	SP Swedish NT&RI	$5,7 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$
Metaangaasi läbilaskvus	CSI Method	$<5 \text{ cc/m}^2 \times 24\text{h} \times \text{atm}$
Heitkogused	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
	CMR regulation	A+
	ISO 16000	nõuetele vastav**
Tööt temperatuur		+5°C / +45°C
Tõhus temperatuuril		-40°C / +80°C
Tuleohutusklass	EN 13501-1	E
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +5°C / +40°C
Säilitusaeg		max 12 kuud

**CAM (Criteri Ambientali Minimi Edilizia - IT)

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest