

Coll Radon 150

18

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Võitmatu radooni vastu võitlemisel

- Monoliitne butüülteip
- Sertifitseeritud lahendus, ideaalne radoonitõkete tihendamiseks
- Võib paigaldada külmal; lihtne ja kiire paigaldamine
- Eellõigatud jaotusriba nurkade hõlpsaks tihendamiseks
- Ideaalne hermeetiliste ja vastupidavate ühenduste loomiseks eri pindadel



new
product



Komponendid:

- 1 Alumiiniumkile
- 2 Butüüllim
- 3 Poolik silikoonist jaotusriba

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Coll Radon 150	020445021	150x15	1	-

Omadused:



Tehniline andmeleht

Liim		butüül
Liimi kandja materjal		alu film
Kaitsevooder		JAH
Paksus Liim (d)		1,0 mm
Paksus Liimi kandja materjal		0,1 mm
Butüüli erikaal	DIN EN ISO 10563	~1,5 g/cm ³
Tahke sisu	DIN EN ISO 10563	>99 %
Sobivus bituumeniga		JAH
Töötemperatuur		+5°C / +30°C
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C
UV-stabiilsus		kõrge*
Radooni difusioon (D)	ISO/TS 11665-13	1,6 x 10 ⁻¹³ m ² s ⁻¹
Diffusioonilikkus (L _p)	ISO/TS 11665-13	0,26 mm
Katseparameeter (R=d/L _p)	ISO/TS 11665-13	3,79
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, ~20°C
Säilitusaeg		max 12 kuud

*viidates Kesk-Euroopa kliimale

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest