

DS 1500 Syn Strong

45

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Tugevaim radoonivastane kaitse tallamisel

- Aurutõke
- Sertifitseeritud auru- ja radoonitõkkena
- Kõrge rebenemiskindlus
- Tipptasemel kulumiskindlus ka siis, kui toode paigaldatakse karedatele pindadele



new
product



Komponendid:

- 1 PP-kaitsekiht
- 2 PE-kile
- 3 Alumiiniumkile
- 4 PE-kile
- 5 PP-kaitsekiht

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
020640071	-	1,5	50	1500

Süsteemitarvikud leiata lk 148-194

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	200 g/m²
Paksus		0,65 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	>1500 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 0,02 g/m²/24 h
Veekindlus	EN 13984	vastab
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	380 / 275 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	80 / 80 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	230 / 260 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
Radooni difusioon (D)	ISO 11665-10	1,64 × 10 ⁻¹⁴ m²s ⁻¹
Heitkogused	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
UV-stabiilsus	UNI 11470	2 nädalat
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest