

Elastic Foam



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Suur elastsus, mis on sertifitseeritud õhupidavuse garanteerimiseks

- Ühekomponendiline polüuretaanvaht
- Väga soojustav viskoelastne õhukindel vaht
- Garanteerib vuukide soojus- ja heliisolatsiooni
- Suur ühtlane elastsus struktuuri liikumiste korral
- Vähe paisuv vaht, mis garanteerib õhupidavuse

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Materjal		ühekomponendiline polüuretaanvaht
Tihedus	EN ISO 10563	15 / 20 kg/m ³
Väljutusvaba vaht (20 °C / 65% UR)	FEICA TM 1003	~38 l (dm ³)
Soojusjuhtivus	DIN 56612	~0,0365 W/mK
Auru läbipääsu takistus μ	EN 12086	19
Vuukide heliisolatsioon (vuuk 10 mm x 100 mm)	Önorm EN ISO 10140	R _{s,w} (C; Ctr): 63 (-2; -5) dB
Õhupidavus	EN 1026/EN 12207	kuni 600 Pa
Lõikamisaeg (20 °C / 65% UR)		15 - 20 min
Naha moodustumine (20 °C / 65% UR)		8 - 12 min
Tuleohutusklass	DIN 4102-1	B3
Heitkogused	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Töotemperatuur		+10°C / +30°C
Töökeskkonna temperatuur		+5°C / +35°C
Optimaalsed töotemperatuurid		+15°C / +25°C
Temperatuurikindlus		-40°C / +80°C
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, max 20°C
Säilitusaeg		max 12 kuud



Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Sisu (ml)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Purk	02040505	750	12	56