

FDB EXT VSK Plus FL



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Täisliimiga tugevdatud pinnaga teip siseruumidesse

- Hingav teip
- Kasutamine välistingimustes
- Ukse ja akna vuukide tuulekindel tihendamine
- Suurendatud kaal suurema mehaanilise tugevuse garanteerimiseks
- Krohvitav teip

Omadused:



Klassifikatsioon:



Komponendid:

- Akrüüllim silikoonvoodriga ①
- Mitmekihiline lausriie PP.PP ②
- Akrüüllim eellõigatud voodriga ③

Tehniline andmeleht

Liim		akrüül koos Fingerliftiga
Liimi kandja materjal		PP.PP
Paksus	DIN 53855	0,62 mm
S _g väärtus	EN ISO 12572	0,08 m
Õhupidavus	EN 1026	a _n ≤0,1
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	290 / 31 N/50mm
Venimine katkemisel MD/CD*	EN 12311-1	19 / 130 %
Veesammas		>200 cm
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
Töötemperatuur		+5°C / +40°C
Temperatuurikindlus		-40°C / +80°C
UV-stabiilsus		6 kuud
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud
Säilitusaeg		max 12 kuud

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
85	02046108	85 (25+60) x25	4	72
100	02046110	100 (25+75) x25	4	72

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest