

FDB EXT



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Ideaalne akende ja uste väliseks tihendamiseks

- Hingav teip
- Kasutamine välistingimustes
- Ukse ja akna vuukide tuulekindel tihendamine
- Krohvitav teip
- Saadaval erinevad tüübid, et garanteerida tihedus igal paigalduspinnal

Omadused:



Klassifikatsioon:



Komponendid:

Mitmehiline lausrise PET.PE.PET ①

Butüülriba/akrüülriba ②

Silikonvooder ③

Tehniline andmeleht

Liim		akrüül/butüül
Liimi kandja materjal		PET.PP.PET
Paksus	DIN 53855	0,37 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,04 m
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	290 / 31 N/50mm
Venimine katkemisel MD/CD*	EN 12311-1	19 / 130 %
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
Töötemperatuur		+5°C / +40°C
Temperatuurikindlus		-40°C / +80°C
UV-stabiilsus		3 kuud
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud
Säilitusaeg		max 12 kuud

Koodid ja mõõtmed

Version	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
FDB EXT AC 75	02045612	75x30	5	96
FDB EXT AC+AC 75	02045622	75x30	5	96
FDB EXT AC+BU 75	02045632	75x25	5	96
FDB EXT AC+BU 100	02045633	100x25	4	96
FDB EXT AC+BU 150	02045634	150x25	2	96

FDB EXT AC 100/150 mm ja FDB EXT AC+AC 100/150 mm saadaval soovi korral

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest