

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Ideaalne akende ja uste sisemiseks tihendamiseks

- Hingav teip
- Kasutamine siseruumides
- Ukse ja akna vuukide tuulekindel tihendamine
- Krohvitav teip
- Saadaval erinevad tüübid, et garanteerida tihedus igal paigalduspinnal



Komponendid:

- 1 Mitmekihiline lausrise PET.PE.PET
- 2 Butüülriba/akrüülriba
- 3 Silikoonvooder

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
FDB INT AC 75	02045512	75x30	5	96
FDB INT AC+AC 75	02045522	75x30	5	96
FDB INT AC+BU 75	02045532	75x25	5	96
FDB INT AC+BU 100	02045533	100x25	4	96
FDB INT AC+BU 150	02045534	150x25	2	96

FDB INT AC 100/150 mm ja FDB INT AC+AC 100/150 mm saadaval soovi korral

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Liim		akrüül/butüül
Liimi kandja materjal		PET.PE.PET
Paksus	DIN 53855	0,49 mm
S _g väärtus	EN ISO 12572	~40 m
Õhupidavus	EN 1026	a _n ≤0,1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	300 / 55 N/50mm
Venimine katkemisel MD/CD*	EN 12311-1	25 / 135 %
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
Heitkogused	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Töötemperatuur		+5°C / +40°C
Temperatuurikindlus		-40°C / +80°C
UV-stabiilsus		vältige UV-kiirgust
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud
Säilitusaeg		max 12 kuud

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest