

Sil Butyl

50

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Universaalne tolueenivaba liim

- Butüülkummi baasil hermeetik
- Mõeldud membraanide ja aurvõrede liimimiseks ja tihendamiseks
- Suur elastsus isegi konstruktsiooni liikumise korral
- Suur vastupidavus atmosfääri mõjule ja vananemisele
- Tolueenivaba



Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Sisu (ml)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Kassett	02040406	310	20	60
Tuub	02040407	600	20	-

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Materjal		butüülliim
Tihedus	EN ISO 10563	~1,65 g/cm ³
Väljundkassett		~10 m
Väljundtuub		~20 m
Kõvadus (Shore A)	DIN EN ISO 868	~15
Min paksus kihi kohta		6 mm
Min laius kihi kohta		10 - 15 mm
Atmosfääritingimustele vastupidav		stabiilne
Mahuline varieeruvus		10 %
Sidumisaeg	DIN 18545-B	1 h
Viskoossus	DIN EN 27390	stabiilne
Puhastamine (värskelt peale kantud)		benssiini/täpentiniga
Tuleohutusklass	EN 13501-1 DIN 4102	E B2
Töötemperatuur		+5°C / +40°C
Tõhus temperatuuril	DIN 52455-4	-40°C / +90°C
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +15°C / +25°C
Säilitusaeg		max 12 kuud

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja vales kasutamisest põhjustatud kahjude eest