

Sil Power Fix

37

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Elastne hermeetik, vastupidav ja nähtamatu

- MS Polymer hermeetik
- Ideaalne hoone ümbrikute mis tahes katkestuskohtade õhu- ja tuulepidavaks tihendamiseks
- Täiesti nähtamatu ja painduv vuuk; sise- ja väliskasutuseks
- Eriti vastupidav paisumisele ja vibratsioonile



Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Materjal		MS polümeer	
		värvitu	valge
Värv			
Tihedus		~1,05 g/cm ³	~1,4 g/cm ³
Väljund		30 ml/m	
Kõvadus (Shore A)		~22	~25
Max vuugi deformatsioon		±25 %	
Venimine katkemisel		npd*	250 %
Ülevärvitav		täielikul kõvenemisel	
Naha moodustumine (23 °C / 50% UR)		~10 min	~60 min
Kuivatamine (23 °C / 50% UR)		~2 mm / 24 h	
Heitkogused	EMICODE®	-	EC1 ^{PLUS}
Tööt temperatuur		+5°C / +40°C	
Tõhus temperatuuril		-20°C / +100°C	
Tuleohutusklass	EN 13501-1	E	
Fassaadielementide klassifitseerimine	EN 15651-1	F-INT	25LM
Vannitoa torustiku klassifikatsioon	EN 15651-3	npd*	XS1
Liikumisteede klassifikatsioon	EN 15651-4	npd*	25LM
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +5°C / +25°C	
Säilitusaeg		max 12 kuud	

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Sisu (ml)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Värvitu	02040408	290	20	60
Valge	02040409	290	20	60

*Jõudlust ei ole määratud

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest