

Tape UV

05

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Spetsiaalselt loodud taluma UV-kiirgust

- Ühepoolne akrüülteip
- Ületamatu UV- ja vananemiskindlus
- Ideaalne tihendus lahtiste vuukidega ventileeritavates fassaadides
- Järgmise põlvkonna akrüül-liim, kõrge nakkuvusega, lahustivaba
- Eriline jäikus vähendab liigseid läbipaindeid



Komponendid:

- 1 UV-stabiliseeritud PP
- 2 Akrüüllim polüestrist tugevdusega
- 3 Silikoonvooder**

Koodid ja mõõtmed

Version	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Tape UV 60	02040183	60x25	10	80
Tape UV 80	02040181	80x25	6	80
Tape UV 300 X	020103533	300 (150+150) x25	2	60

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Liim		polüakrülaadil põhinev lahus
Liimi kandja materjal		PP-kile
Tugevdusvõrk		JAH
Kaitsevooder		JAH
Lahustid ja pehmedid		EI
Paksus	DIN EN 1942	0,30 - 0,32 mm
S _d väärtus		~16 m
Rebenemistugevus ja elastsus	DIN EN 14410	≥60 N/25 mm; 450 %
Sideme tugevus	DIN 4108-11	nõuetele vastav
Vastupidavus kondensaadile		väga kõrge
Vananemiskindlus		väga kõrge
Esmane kleepuvus (nake)		väga kõrge
Heitkogused	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Tööt temperatuur		+5°C / +30°C
Temperatuurikindlus		-30°C / +100°C
UV-stabiilsus		24 kuud*
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +18°C / +25°C
Säilitusaeg		max 24 kuud

*viidates Kesk-Euroopa kliimale

**Eellõigatud silikoonvooder Tape UV 300 X variandiga (150 + 150 mm)

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest