

Top Seal



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Naelte tihendamine vedelikuga

- Naelte tihendusvahend kassetis
- Varustatud spetsiaalse otsikuga homogeenseks ja kiireks paigaldamiseks
- Garanteerib hingavate membraanide õhu-, tuule- ja veepidavuse
- Suurepärase hinna ja kvaliteedi suhe

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Materjal		1 K niiskusega ristseotud polüuretaan
Viskoossus (20 °C)		~1500 mPa.s
Tihedus (20 °C)	EN 542	~1,15 g/cm³
Naha moodustumine (20 °C)		~12 min
Osaline kõvenemine (20 °C / 50% UR)		~24 h
Täielik kõvenemine (20 °C / 50% UR)		~7 päeva
Väljund		~20 g/m
Töotemperatuur sigillante		+7°C / +30°C
Töotemperatuur ambiente		alates -5°C
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, max 25°C
Säilitusaeg		max 12 kuud



Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Sisu (ml)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Kassett	020450042	1000	10	64
Nozzle FD	020450043	-	1	-