

VSK DS 1500 SYN



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Iseliimuv radooni- ja aurutõke

- Aurutõke, täisliimiga
- Sertifitseeritud radoonitõkkena, sobib ideaalselt tasanduskihi alla laotamiseks
- Aurutõkkemembraan puitkonstruktsiooniga lametatustel
- Akrüüldispersioonil põhinev liim

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnauhiku kohta	EN 1849-2	220 g/m ²
Liimi kaal		100 g/m ²
Eellõigatud vooder		125 + 25 cm
S _g väärtus	EN ISO 12572	>1500 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 0,02 g/m ² /24 h
Veesamm	EN 20811	>200 cm
Veekindlus	EN 13984	vastab
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	170 / 110 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	60 / 45 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	75 / 90 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
Radooni difusioon (D)	ISO 11665-10	1,64 × 10 ⁻¹⁴ m ² s ⁻¹
Heitkogused	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
UV-stabiilsus		3 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C
Töötemperatuur		+5°C / +40°C

Komponendid:

- PP-kaitsekiht ①
- PE-kile ja alumiinium ②
- PP-kaitsekiht ③
- Dispersioonipõhine akrüüllim ④
- Uuesti lõigatav vooder 25 / 125 cm ⑤

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
02065030	-	1,5	30	1080

Süsteemitarvikud leiate lk 148-194

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest