

Windtop UV Fire A2 50/225

24

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Tulekindlus ventileeritava fassaadi sees

- Hingav tuuletõkkemembraan ventileeritavatele fassaadidele
- A2-s1,d0 klassi tulekindlus
- Ideaalne membraan vee- ja tuulepidavatele avatud vuukidega ventileeritavatele fassaadidele
- Must värvus optimaalse esteetilise mõju saavutamiseks
- UV vastupidavus vuukidele kuni 50 mm



Komponendid:

- 1 Spetsiaalne UV-kate
- 2 Klaaskiud

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
02010343	-	1,5	50	2700

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	225 g/m²
Paksus		0,23 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,09 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 500 g/m²/24 h
Õhu läbilaskvus	EN 12114	<0,006 m³/(m²h 50Pa)
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W2
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	4200 / 3100 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	6 / 5 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	290 / 390 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	A2-s1,d0
UV-stabiilsus	stabiilne (vuugid kuni max 50 mm - max 50 %)	
Ilmastikukindlus ilma lõpliku katteta		3 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C (lühiajaliselt max +180°C)

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest