DS 48 1100 PP / DS 48 1100 PP TOP SK

Barreras bituminosas

Riwega | eternitycomfort

Rev.05

Ficha técnica producto de 06/02/2014

Art. 02064005 de 28/03/2024

Material	Poliéster bit. PP
Cola TOP SK	Acrílico
Color	Azul / Blanco
Anchura del rollo	1,0 m
Longitud del rollo	25 m
Peso del rollo	29 Kg
Clasificación según UNI 11564 (IT)	P / SR2 / A
Clasificación según ZVDH (DE)	UDB
Disponible versión TOP SK	Art.02064020

CE

EN 13859-1

10 years guarantee

CARACTERÍSTICAS	NORMATIVA	UNIDAD	VALOR
Masa por unidad de área	UNI EN 1849-2	g/m^2	1100
Capa de aire equivalente al paso de vapor - Sd	UNI EN ISO 12572	m	152
DVA Difusión del vapor de agua	UNI EN ISO 12572	g/m^2 / 24h	ca.0,28
Impermeabilidad al agua	EN 13859-1	-	W1
Resistencia al desgarro MD*	UNI EN 12311-1	N/50mm	700 (±15%)
Resistencia al desgarro CD*	UNI EN 12311-1	N/50mm	440 (±15%)
Alargamiento MD*	UNI EN 12311-1	%	35-55 (±15%)
Alargamiento CD*	UNI EN 12311-1	%	45-65 (±15%)
Desgarro por clavo MD*	UNI EN 12310-1	N	220 (±15%)
Desgarro por clavo CD*	UNI EN 12310-1	N	230 (±15%)
Estabilidad dimensional	EN 13859-1	%	-0,5 < ΔL < 0,5
Flexibilidad a las bajas temperaturas	EN 13859-1	°C	-40
Estabilidad contra los rayos UV	-	Meses	4
Reacción al fuego	UNI EN 13501-1	Clase	E

Densidad	UNI EN 1849-1	Kg/m^3	1000
Espesor	UNI EN 1849-2	mm	1,1
Coeficiente de resistencia al paso de vapor [μ]	UNI EN ISO 12572	-	138000
Coeficiente de permeabilidad al vapor	-	Kg/m*s*Pa	0,0014*10-12
Conductividad térmica lambda [λ]	-	W/mK	0,17
Calor específico	-	J/KgK	840

*MD = longitudinal, CD = transversal.

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.