DS 48 2200 TOP SK PP-S (VERDE)

Barreras bituminosas

Riwega | eternitycomfort

Rev.02

Ficha técnica producto de 31/08/2020

Art. 02064018

de 28/03/2024

Material	Betún polimérico recubierto en ambos lados de PP
Cola TOP SK	Betún
Color	Verde / Negro
Anchura del rollo	1,0 m
Longitud del rollo	10 m
Peso del rollo	22 Kg
Clasificación según UNI 11564 (IT)	P / SR3 / A
Clasificación según ZVDH (DE)	UDB

CE EN 13859-1

10 years guarantee

CARACTERÍSTICAS	NORMATIVA	UNIDAD	VALOR
Masa por unidad de área	EN 1849-2	g/m^2	2200 (±5%)
Valor Sd	EN ISO 12572	m	213
DVA Difusión del vapor de agua	EN ISO 12572	g/m^2 / 24h	0,2 (±15%)
Impermeabilidad al agua	EN 13859-1/EN 1928	-	W1
Resistencia al desgarro MD*	EN 12311-1	N/50mm	930 (±15%)
Resistencia al desgarro CD*	EN 12311-1	N/50mm	540 (±15%)
Alargamiento MD*	EN 12311-1	%	40-50
Alargamiento CD*	EN 12311-1	%	45-55
Desgarro por clavo MD*	EN 12310-1	N	360 (±15%)
Desgarro por clavo CD*	EN 12310-1	N	370 (±15%)
Estabilidad dimensional	EN 1107-1	%	-0,5 < ΔL < 0,5
Flexibilidad a las bajas temperaturas	EN 1109	°C	-40
Reacción al fuego	EN 13501-1	Clase	E

Densidad	EN 1849-1	Kg/m^3	1222
Espesor	EN 1849-2	mm	1,8 (±15%)
Coeficiente de resistencia al paso de vapor [μ]	EN ISO 12572	-	118333
Coeficiente de permeabilidad al vapor	-	Kg/m*s*Pa	0,0016*10-12
Conductividad térmica lambda [λ]	-	W/mK	0,17
Calor específico	-	J/KgK	840

*MD = longitudinal, CD = transversal

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.