Karl-Martin Kruse
5480 0300
karlmartin@trxlayers.ee
trxlayers.ee

Coll ALU Elastic



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Vormitav ühendus, mis ei karda UV-kiirgust

- Monoliitne butüülteip
- Alumiiniumpind, kuni 60% ulatuses veniv
- Ventilatsiooniga fassaadidel nurga all olevate elementide tihendamiseks
- Paindlik, käepärane ja hõlpsasti kohandatav

new product



Omadused:

Klassifikatsioon:

Tehniline andmeleht

Liim		**butüül**
Liimi kandja materjal		**alumiiniumfoolium, kuni 60 % ulatuses veniv**
Kaitsevooder		**JAH**
TVOC-test	ISO 16000-6	**30 µg/m³**
Paksus		**1,6 mm**
Tõmbetugevus MD/CD**	EN 12311-1	**190 / 305 N/50mm**
Venimine katkemisel MD/CD**	EN 12311-1	**100 / 10 %**
Probe Tack	ASTM D 2979	**9.0 N**
180° koorumistugevus	ASTM D 1000	**31 N/cm**
Tahke sisu		**100 %**
Heitkogused	EMICODE®	**EC1 PLUS**
Töötemperatuur		**+5°C / +40°C**
Temperatuurikindlus		**-40°C / +100°C**
Tuleohutusklass	EN 13501-1	**E**
VOC klass	ISO 16000	**A+**
UV-stabiilsus		**kõrge***
Säilituskoht		**kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, ~20°C**
Säilitusaeg		**max 12 kuud**

*viidates Kesk-Euroopa kliimale
**MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline
Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest

Komponendid:

Kuni 60% ulatuses veniv alumiiniumkile (1)

Butüülliim (2)

PE-kile (3)

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Coll ALU Elastic	02044076	80x5	10	80