Karl-Martin Kruse
5480 0300
karlmartin@trxlayers.ee
trxlayers.ee

Coll ALU

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Kinnitus, mis ei karda UV-kiirgust

- Monoliitne butüülteip
- Ideaalne plekkdetailide purunemiste nähtamatuks parandamiseks
- Ideaalne päikese- ja PV-paneelide tihendamiseks
- Eriti vastupidav ilmastikumõjudele ja vananemisele





Komponendid:

1. Alumiiniumkile
2. Butüülliim
3. Silikoonvooder

Omadused:

Klassifikatsioon:

CE EN 13956

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Coll ALU 75	02044073	75x10	8	60
Coll ALU 150	02044074	150x10	4	60

Tehniline andmeleht

Liim		**butüül**
Liimi kandja materjal		**alu film**
Kaitsevooder		**JAH**
Lahustid ja pehmendid		**EI**
Paksus		**0,6 mm**
Tõmbetugevus MD/CD**	EN 12311-1	**180 / 190 N/50mm**
Venimine katkemisel MD/CD**	EN 12311-1	**15 / 20 %**
Probe Tack	ASTM D 2979	**8,0 N**
180° koorumistugevus	ASTM D 1000	**20 N/cm**
Tahke sisu	DIN EN ISO 10563	**100 %**
Vertikaalne kerimine	ISO 7390	**0 mm**
Auru läbipääsu takistus μ	EN 1931	**1530000**
Heitkogused	EMICODE®	**EC1PLUS**
Töötemperatuur		**+0°C / +40°C**
Temperatuurikindlus		**-30°C / +90°C**
UV-stabiilsus		**kõrge***
Säilituskoht		**kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, ~20°C**
Säilitusaeg		**max 12 kuud**

*viidates Kesk-Euroopa kliimale
**MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline
Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest