Karl-Martin Kruse
5480 0300
karlmartin@trxlayers.ee
trxlayers.ee

FDB EXT



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Ideaalne akende ja uste väliseks tihendamiseks

- Hingav teip
- Kasutamine välistingimustes
- Ukse ja akna vuukide tuulekindel tihendamine
- Krohvitav teip
- Saadaval erinevad tüübid, et garanteerida tihedus igal paigalduspinnal

Omadused:

Klassifikatsioon:

IT
UNI
11673-1



Komponendid:

Mitmekihiline lausriie PET.PE.PET (1)

Butüülriba/akrüülriba (2)

Silikoonvooder (3)

Tehniline andmeleht

Liim		**akrüül/butüül**
Liimi kandja materjal		**PET.PP.PET**
Paksus	DIN 53855	**0,37 mm**
S_d väärtus	EN ISO 12572	**0,04 m**
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928	**W1**
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	**290 / 31 N/50mm**
Venimine katkemisel MD/CD*	EN 12311-1	**19 / 130 %**
Tulekindluse klass	EN 13501-1	**E**
Töötemperatuur		**+5°C / +40°C**
Temperatuurikindlus		**-40°C / +80°C**
UV-stabiilsus		**3 kuud**
Säilituskoht		**kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud**
Säilitusaeg		**max 12 kuud**

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
FDB EXT AC 75	02045612	75x30	5	96
FDB EXT AC+AC 75	02045622	75x30	5	96
FDB EXT AC+BU 75	02045632	75x25	5	96
FDB EXT AC+BU 100	02045633	100x25	4	96
FDB EXT AC+BU 150	02045634	150x25	2	96

FDB EXT AC 100/150 mm ja FDB EXT AC+AC 100/150 mm saadaval soovi korral

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest