TRX LAYERS
Karl-Martin Kruse
5480 0300
karlmartin@trxlayers.ee
trxlayers.ee

FDB INT

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Ideaalne akende ja uste sisemiseks tihendamiseks

- Hingav teip
- Kasutamine siseruumides
- Ukse ja akna vuukide tuulekindel tihendamine
- Krohvitav teip
- Saadaval erinevad tüübid, et garanteerida tihedus igal paigalduspinnal





Komponendid:

1. Mitmekihiline lausriie PET.PE.PET
2. Butüülriba/akrüülriba
3. Silikoonvooder

Omadused:

Klassifikatsioon:

IT UNI 11673-1

EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
FDB INT AC 75	02045512	75x30	5	96
FDB INT AC+AC 75	02045522	75x30	5	96
FDB INT AC+BU 75	02045532	75x25	5	96
FDB INT AC+BU 100	02045533	100x25	4	96
FDB INT AC+BU 150	02045534	150x25	2	96

FDB INT AC 100/150 mm ja FDB INT AC+AC 100/150 mm saadaval soovi korral

Tehniline andmeleht

Liim		**akrüül/butüül**
Liimi kandja materjal		**PET.PE.PET**
Paksus	DIN 53855	**0,49 mm**
S_d väärtus	EN ISO 12572	**~40 m**
Õhupidavus	EN 1026	**a_n ≤0,1**
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	**300 / 55 N/50mm**
Venimine katkemisel MD/CD*	EN 12311-1	**25 / 135 %**
Tulekindluse klass	EN 13501-1	**E**
Heitkogused	EMICODE®	**EC1 PLUS**
Töötemperatuur		**+5°C / +40°C**
Temperatuurikindlus		**-40°C / +80°C**
UV-stabiilsus		**vältige UV-kiirgust**
Säilituskoht		**kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud**
Säilitusaeg		**max 12 kuud**

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest